

BUL-A501



Безсиликоновый пеногаситель для полиуретановых и эпоксидных систем

ОПИСАНИЕ

Не содержащая силиконов пеногасящая добавка для ненасыщенных полиэфирных смол, в том числе для полиуретанов и эпоксидных композиций.

СОСТАВ

Раствор полиолефина

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Значения, указанные в этом техническом описании, описывают типичные свойства и не являются ограничением технического описания.

Плотность, г/см ³ , 20 °С	0,890
Показатель преломления, 20 °С	1,499
Температура вспышки, °С	46
Мутность, ТЕ/Ф	Менее 10

ПРЕИМУЩЕСТВА

BUL-A501 является высокоэффективной пеногасящей добавкой практически для всех ненасыщенных полиэфирных смол и технологий их обработки, а также рекомендуется для высоконаполненных систем из эпоксидных и полиуретановых смол.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавка рекомендуется для ненасыщенных полиэфирных, полиольных и эпоксидных смол, гелевых покрытий и литевых систем. Рекомендуемая дозировка 0,1 – 0,5% от общей массы состава. Вышеуказанное количество добавки является приблизительным. Оптимальные уровни дозировок определяются с помощью лабораторных тестов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ И ОБРАБОТКЕ

Перемешайте продукт перед добавлением других компонентов. В некоторых смолах добавки, выделяющие воздух, могут вызывать помутнение готовой детали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения продукта – 24 месяца со дня изготовления

Хранить в теплом складском помещении, не допуская замораживания продукта